

JOTUN JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND

Grunt do renowacji drewna zewnętrznego

Data wydania: 17.01.2025 | Kod produktu: 26X

Niniejsza karta techniczna (tłumaczenie z karty niemieckiej) zastępuje wszystkie wcześniej wydane. Zaleca się przeczytanie karty technicznej (TDS) w połączeniu z kartą charakterystyki (SDS) dla tego produktu.

TYP / OPIS MATERIAŁU

Wodorozcieńczalna, biała kryjąca grundiering do drewna zewnętrznego z dobrą ochroną UV. Emulgowany alkyd. Chroni drewno przed wnikaniem wilgoci. Opracowana specjalnie do renowacji — do starych powierzchni drewnianych na zewnątrz z częściowo usuniętą starą powłoką. Szybkoschnąca — znacznie krótsze czasy schnięcia niż JOTUN VISIR Oljegrunding pigmentert.

ZASTOSOWANIE

Stosowana na już lazurowane lub kryjąco malowane powierzchnie drewniane na zewnątrz (do renowacji). Zapewnia do 4 tygodni ochrony atmosferycznej po aplikacji — co ułatwia pracę przy dużych obiektach.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne.
- Dobra ochrona UV.
- Łatwa aplikacja.
- Wzmacnia i stabilizuje drewno.
- Chroni przed wnikaniem wilgoci.
- Dobra przyczepność.
- Wydłuża trwałość systemu malarskiego.
- Szybkie schnięcie.

ODCIENIE KOLORYSTYCZNE I OPAKOWANIA

Biały. Jako grundiering w systemie renowacji lazurowej dostępny do zabarwienia: Renogrund jasny, Renogrund ciemny i Unigrau.

Opakowania: 3 l i 10 l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wszystkie powierzchnie muszą być stabilne, czyste, suche i odtłuszczone. Ostre krawędzie zaokrąglić. Powierzchnie z porażeniem grzybiczym dokładnie oczyścić (np. JOTUN KRAFTVASK).

Renowacja / powierzchnie z istniejącymi powłokami:

- Już pomalowane drewno oczyścić preparatem JOTUN KRAFTVASK.
- Luźne, zwietrzałe i poszarzałe elementy drewna oraz nienośne stare powłoki usunąć / zeszlifować do nośnego podłoża.
- Błyszczące / twarde powierzchnie i/lub nośne stare powłoki przeszlifować i odpylić.

Drewno zawsze gruntować ze wszystkich stron przed montażem.

SYSTEM MALARSKI

Nowe drewno: Grunt jedną warstwą JOTUN VISIR Oljegrunding pigmentert lub JOTUN Tregrunding Klar pędzlem — nadmiar usunąć, nie może pozostać błona.

Renowacja: Jedną warstwą JOTAPROFF Täckande Utegrund.

Przekroje czołowe: Nasycić mokre na mokre JOTUN VISIR Oljegrunding pigmentert lub JOTUN Tregrunding Klar. Przed nawierzchnią pozostawić do wyschnięcia i przeszlifować.

Nawierzchnia: 2–3 warstwy DEMIDEKK CLEANTECH, DEMIDEKK INFINITY PURE MATT lub DRYGOLIN.

⚠ Nawierzchnię nałożyć w ciągu miesiąca od gruntowania. Przy stosowaniu na materiałach drewnopochodnych skontaktować się wcześniej z doradztwem technicznym Jotun.

METODY APLIKACJI

Narzędzia: Pędzel, wałek, natrysk airless.

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|---|
| Baza spoiwa | Specjalne wasseremulgierte oleje alkidowe |
| Zawartość części stałych | 43% obj. |
| Gęstość | 1,362 g/cm ³ |
| VOC | maks. 75 g/l (limit EU kat. A/d: 130 g/l) |
| Temperatura zapłonu | nie dotyczy |
| Maks. wilgotność drewna | 18% |
| Min. temperatura aplikacji | +5°C (powietrze i podłoże) |
| Wydajność (na warstwę) | 8–10 m ² /l (drewno strugane) 4–7 m ² /l (drewno szorstkie) |
| Czas schnięcia (23°C, 50% RH) | Pyłosuchość: ok. 4 h Przemalowanie: ok. 6 h |
| Rozcieńczanie | Bez rozcieńczania lub czysta woda |
| Czyszczenie narzędzi | Woda lub Jotun Penselrens bezpośrednio po użyciu |
| Trwałość | Min. 2 lata w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, bez mrozu, przechowywać pionowo |

UTYLIZACJA

Puste, dobrze wycieknięte opakowania można przekazywać do recyklingu w systemie dualnym (Grüner Punkt). Resztki płynne oddawać do punktów zbiórki farb i lakierów, utwardzone — do odpadów budowlanych zgodnie z lokalnymi przepisami.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przestrzegać zaleceń i ostrzeżeń umieszczonych na opakowaniu. Dla produktu dostępna jest karta charakterystyki (SDS) zawierająca szczegółowe informacje o:

- pierwszej pomocy (pkt 4),
- obchodzeniu się z produktem i przechowywaniu (pkt 7),
- transporcie (pkt 14),
- przepisach prawnych (pkt 15).

UWAGI OGÓLNE

Wszystkie informacje w niniejszej karcie odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy i doświadczeń producenta i nie stanowią podstawy do roszczeń prawnych. Ze względu na złożoność podłoży i zróżnicowane warunki, użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności produktu. Zaleca się wykonanie próbnych wymalowań.

Wskazówki dla trwałości elewacji drewnianych:

- Na elewacjach zaleca się drewno szorstkie zamiast struganego.
- Na silnie eksponowanych elewacjach zaleca się deski rift i półrift — deski tangencjalne łuszczą się szybciej.
- Montaż pionowy (np. deski na zakładkę) jest trwalszy niż poziomy.
- Przy starych powłokach zawierających olej lniany może wystąpić ryzyko pęcherzy.
- Przy gatunkach bogatych w substancje (np. dąb) mogą wystąpić opóźnienia schnięcia.

W razie pytań lub problemów skontaktować się z dystrybutorem lub doradztwem technicznym Jotun.